

senoplan® HPL Compact.

Kompaktplatten für die Innen- und Außenanwendung.



senoplan® HPL Lieferprogramm

	Universal UV		Exterior Plus		Exterior Plus Holz- und ALU-Dekor	
Anwendung	Innen- und Außenbereich		Nur im Außenbereich		Nur im Außenbereich	
Formate – Toleranzen + 10 mm – 0 mm	XXL	5580 x 2040 mm	XXL	5580 x 2040 mm	Klein	2800 x 1300 mm
	Medium	2780 x 2040 mm	Medium	2780 x 2040 mm	Klein	3050 x 1300 mm
	Medium	2800 x 2040 mm	Medium	2800 x 2040 mm		
	Klein	2800 x 1300 mm	Klein	2800 x 1300 mm		
	Klein	3050 x 1300 mm	Klein	3050 x 1300 mm		
Oberflächen	BS		BS Dekor einseitig mit speziellem UV-Filter, Rückseite mit Dekor wie Frontseite jedoch ohne UV-Filter (Fassaden-Platte)		BS Holzdekor nur einseitig mit speziellem UV-Filter, Rückseite mit Dekor grau U 112 jedoch ohne UV-Filter (Fassaden-Platte)	
Kernfarbe	braun					
Stärken	6, 8 und 10 mm, andere Stärken auf Anfrage.					
Stärkeltoleranzen	Plattendicke		Toleranz			
	5 und 6 mm		± 0,4 mm			
	8 und 10 mm		± 0,5 mm			
	12 und 13 mm		± 0,6 mm			
Zertifizierung EN 13501-1	Typ EGS/EDS: 10 – 15 mm Stärke		B-S2, d0			
	Typ EGF/EDF: 6-15 mm Stärke		B-S2, d0			

Zulassungen

Fassade:	Fassadenzulassung Deutschland	Institut für Bautechnik Berlin Zul.Nr. Z-33.2-137 für 6, 8 oder 10 mm Dicke EGF oder EDF Platten der Qualitäten Universal UV und Exterior Plus.
Balkon:	ETB Richtlinie für Bauteile, die gegen Absturz sichern.	eph Dresden und TGM Wien Prüfung bestanden. für 6, 8 oder 10 mm Dicke Platten der Qualitäten Universal UV und Exterior Plus.

Alle Exterior Qualitäten können auf Wunsch mit beidseitigem UV Filter im Medium- und Kleinformat geliefert werden (Balkonplatten).

Alle Holzdekore und das ALU-Dekor können auch beidseitig gegen Aufpreis geliefert werden. Digitaldruck-Dekore auf Anfrage.

Nummer	Dekor	Struktur	Stärke (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	Niederlassungen													
						Neu-Ulm	Ammerbuch	München	Dogern	Bamberg	Trennfeld	Naumburg	Kulmbach	Auerbach	Berlin	Herford	Duisburg		
K 101	Frontweiß	BS	6	2780	2040	•													
K 101	Frontweiß	BS	8	2780	2040	•													
K 101	Frontweiß	BS	8	3050	1300	•													
K 106	Alpinweiß	BS	8	2780	2040	•													
U 112	Hellgrau	BS	8	2780	2040	•													
U 162	Graphitgrau	BS	6	2780	2040	•													
U 162	Graphitgrau	BS	8	2780	2040	•													
U 164	Anthrazit	BS	6	2780	2040	•													
U 164	Anthrazit	BS	8	2780	2040	•													
U 164	Anthrazit	BS	8	3050	1300	•													
U 171	Achatgrau	BS	8	2780	2040	•													
U 191	Grau	BS	6	2780	2040	•													
U 191	Grau	BS	8	2780	2040	•													
U 191	Grau	BS	8	3050	1300	•													
U 8820	Magnolie	BS	8	2780	2040	•													
U 8830	Weißgrau	BS	8	2780	2040	•													
U 9551	Oxidrot	BS	8	2780	2040	•													

Zu allen Dekoren sind passende Fassadenschrauben verfügbar.



• Universal UV • Exterior Plus



Warenaustausch im 3-Schienensystem.

Nordschiene: Warenaustausch zwischen Herford und Duisburg ca. alle 7 – 10 Tage.

Mittelschiene: Einmal wöchentlicher Warenaustausch zwischen allen sechs Niederlassungen.

Südschiene: Wöchentlich ein- bis zweimaliger Warenaustausch zwischen den vier Niederlassungen.

Flexibilität ist unsere Stärke!



• Universal UV • Exterior Plus



U 121 Capriblau •



U 9555 Stahlblau •



U 127 Vetroblau •



U 125 Atollblau •



U 8842 Tintenblau •




U 9560 Nachtblau •



U 8847 Seegrün •



U 8841 Aquamarine •



U 8846 Hellgrün •



U 9561 Atlantikgrün •



U 8848 Jadegrün •



U 8840 Graugrün •



U 8845 Grasgrün •



U 153 Vetrogrün •

• Universal UV • Exterior Plus

Gedruckte Dekore können von der Originalfarbe abweichen!
Bitte fordern Sie unsere ausführliche Farbkollektion an.

senoplan® HPL Universal UV, Exterior Plus

Materialbeschreibung

senoplan® HPL Platten sind dekorative Hochdruck-Schichtpressstoff-Platten (high pressure laminates – HPL). Ihre Erzeugung erfolgt gemäß der EN 438 in Laminatpressen unter großem Druck und hoher Temperatur aus Cellulosebahnen, die mit hochwertigen Harzen imprägniert sind.

senoplan® HPL Platten bestehen aus ca. 60% Cellulosefasern, welche aus Holz gewonnen werden und Harzen, die durch den zuvor beschriebenen Pressvorgang irreversibel zu einem hochvernetzten Duomer aushärten.

senoplan® HPL Platten enthalten keine Halogenverbindungen (Chlor, Fluor, Brom), sind frei von Schwermetallen (Cadmium, Quecksilber, ...), beinhalten kein Asbest, kein Holzschutzmittel und auch keine Fungizide oder Algizide.

Oberfläche und Witterungsschutz

senoplan® Universal UV besitzt eine hochverdichtete, geschlossene und seit Jahrzehnten bewährte Melaminharzoberfläche, die das darunter liegende Dekor dauerhaft vor UV Strahlung schützt. Sie sind dadurch hervorragend für den Außeneinsatz geeignet.

senoplan® Exterior plus besitzt auf der Dekorseite einen zusätzlichen speziellen UV-Filter und wird mit einer Montageschutzfolie geliefert. Diese Seite ist immer die Sichtseite! Für die Rückseite dieser Platten gibt es zwei Ausführungen:

- Fassaden-Platte, Rückseite gleiches Dekor wie auf der Frontseite, jedoch ohne zusätzlichem UV-Schutz.
- Balkon-Platte, Rückseite wahlweise mit U 112 oder beidseitigem UV-Filter.

Lagerung und Montage

senoplan® HPL Platten müssen kantengerade und plan auf vollflächigem Untergrund gelagert werden. Die Platten müssen trocken und vor Sonneneinstrahlung geschützt gelagert und die oberste Platte vollflächig mit einer Schutzabdeckung versehen werden. Die folierte Seite ist außenseitig zu montieren und nach der Montage muss die Schutzfolie sofort entfernt werden.

Reinigung

senoplan® HPL Platten besitzen eine geschlossene, dichte Oberfläche, die sich mit reinem Wasser und sauberen, weichen Wischtüchern leicht reinigen lässt. Bei hartnäckigen Verschmutzungen können Haushaltsreiniger oder auch Lösungsmittel verwendet werden. Keine Scheuermittel, schleifende Substanzen, Scheuerschwämme oder Poliermittel einsetzen! Hochdruckreiniger können problemlos verwendet werden.

Achtung: senoplan® Exterior plus darf nicht mit Lösungsmitteln gereinigt werden. Hier empfehlen sich Reiniger, die neben waschaktiven Substanzen auch Isopropyl-Alkohol enthalten, wie zum Beispiel Technosol VA 705 (Vandal/Hauser GmbH).

Gesunde Umwelt

Bei der Entwicklung von senoplan® HPL Platten haben Umwelt-Aspekte, angefangen bei einem optimalen Rohstoff-Einsatz über eine günstige Energiebilanz bis hin zu der sehr langen Lebensdauer, eine sehr große Rolle gespielt.





Wir sind für Sie da.

Carl Götz in Ammerbuch

Hagenring 7
72119 Ammerbuch-Altlingen
Fon: 07032/7807-0
Fax: 07032/7807-11
E-Mail: ammerbuch@carloetz.de

Carl Götz in Duisburg

Gießereistraße 10
47053 Duisburg
Fon: 0203/99633-0
Fax: 0203/9963-333
E-Mail: duisburg@carloetz.de

Carl Götz in Neu-Ulm

Otto-Renner-Straße 15
89231 Neu-Ulm
Fon: 0731/7048-0
Fax: 0731/7048-777
E-Mail: neu-ulm@carloetz.de

Carl Götz in Bamberg

Benzstraße 1
96052 Bamberg
Fon: 0951/6057-0
Fax: 0951/6057-79
E-Mail: bamberg@carloetz.de

Carl Götz in Herford

Homburgstraße 181
32049 Herford-Falkendiek
Fon: 05221/18715-0
Fax: 05221/18715-80
E-Mail: herford@carloetz.de

Carl Götz in Triefenstein

Bahnhofstraße 12
97855 Triefenstein-Trennfeld
Fon: 09395/88-0
Fax: 09395/88-88
E-Mail: triefenstein@carloetz.de

Carl Götz in Berlin

Großbeerenstraße 144
12277 Berlin
Fon: 030/6840930
Fax: 030/7414070
E-Mail: berlin@carloetz.de

Carl Götz in München

Am Werbering 2
85551 Kirchheim
Fon: 089/9048310
Fax: 089/9039019
E-Mail: muenchen@carloetz.de

Andreas Popp in Kulmbach

Gummistraße 15
95326 Kulmbach
Fon: 09221/5003-0
Fax: 09221/5003-33
E-Mail: kulmbach@holz-popp.de

Carl Götz in Dogern

Gewerbestraße 17
79804 Dogern
Fon: 07751/8372-0
Fax: 07751/8372-20
E-Mail: dogern@carloetz.de

Carl Götz in Naumburg

Graf-Stauffenberg-Straße 16
06618 Naumburg
Fon: 03445/7191-0
Fax: 03445/7191-11
E-Mail: naumburg@carloetz.de

Andreas Popp in Auerbach

Am Jahnsbacher Berg 7
09392 Auerbach
Fon: 03721/2901-0
Fax: 03721/2901-33
E-Mail: auerbach@holz-popp.de

www.carloetz.de
www.holz-popp.de